

エルコア・システム施工

コンクリート環境改善強化材使用の床
0.3mmからのひび割れ補修・欠け穴補修工程

下地調整

ケレンブラシにてケレン
ハンマーにて劣化部分を叩いてケレン
ダイヤモンドピットで劣化部を除去

セボンドシーラー
注入剤ドライアウト防止
接着強度

注入

注入1【0.3mm対応】

TSクラックフィラー高流動超微粒子・
膨張性コンベックス配合

少し盛上げる

コンクリート浸透性表面強化
アッシュフォードフォーミュラ タッチアップ
別途見積



黒パットで表面調整仕上

施工完了

